

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger 03 Wood Tex Transparent/ Флюггер 03 Вуд Текс Транспарент

Описание продукта

Flügger 03 Wood Tex Transparent, водно-дисперсионная алкидная пропитка (бейц). Образует полуматовое покрытие, проявляющее структуру древесины и рисунок годичных колец. Ингибирует рост плесени на поверхности. Окончательный цвет поверхности зависит от типа древесины, впитывающей способности поверхности и количества слоев пропитки.

Покрытие легко в обслуживании и уходе т.к. отсутствует риск отслоения и шелушения пленки.

Пропитка зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database, как соответствующая продуктам, которые разрешено использовать в зданиях с эко маркировкой Скандинавского Лебедя.

- Легко наносится, не образует цельной пленки
- Простота в обслуживании
- Содержит УФ-фильтр



Применение продукта

Flügger 03 Wood Tex Transparent применяется в качестве бес пленочного покрытия в системе защиты "Wood Tex" для деревянных конструкций, таких как кровли, фронтоны, фасады. Предназначена для защиты светлых пород древесины, например, сосны, пихты, ели, включая древесину, пропитанную под давлением. Основание должно быть предварительно подготовлено и грунтовано.

Подготовка

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и подходящим для окраски. Убедитесь в том, что деревянная конструкция соответствует необходимым критериям прочности и долговечности и не имеет недостатков, которые могут привести к скоплению воды. Содержание влаги в древесине до обработки не должно превышать:

- для фасадов окон и дверей: $12 \pm 3 \%$
- для карнизов, заборов и мебели 18%.

Обработка

Не наносите материал на древесину, ранее окрашенную или обработанную кроющими материалами без предварительной очистки и шлифования.

Поврежденные участки древесины, отслоившиеся волокна удаляют механическим путем. Основание следует очистить от пыли, грязи, жира, пятен с помощью Fasade Clean. Водоросли, плесень, грибок необходимо удалить чистой Fasade Anti-green.

Закруглите острые края для получения необходимой степени защиты и равномерного нанесения покрытия по всей поверхности. Все работы по обработке древесины выполняются до или сразу после монтажа конструкции.

Новую или очищенную древесину обязательно следует грунтовать 01 Wood Tex Oil.

Технический Паспорт Продукта

Flügger 03 Wood Tex

Transparent / 03 Флюггер Вуд

Текс Транспарент

Поверхности, оставшиеся без обработки более 4-х недель, должны быть заново очищены, а обветренные древесные волокна перешлифованы.

Нанесение

Нанесение производится кистью, валиком или распылителем. После нанесения материала валиком или распылителем, окончательно вотрите его в волокна древесины с помощью кисти. Выбор инструмента зависит от желаемого финишного эффекта. Нанесение производится способом мокрый-по-мокрому с завершающим мазком в одном направлении. Всегда используйте материал одной и той же партии на больших непрерывных участках поверхности.

Температура во время выполнения работ может влиять на вязкость материала. Минимальная температура при распылении материала составляет 15°C.

Избегайте конденсации влаги на поверхности. Не выполняйте работы под прямыми солнечными лучами. Низкая температура и повышенная влажность увеличивают время высыхания, отверждения и повторной обработки.

Повышенная температура и низкая влажность снижают время высыхания и отверждения.

Всегда делайте пробные выкрасы перед принятием решения о цвете и характере покрытия.

Покрытие

Полуматовое, прозрачное покрытие. Ожидаемый срок службы 4 года.

Долговечность покрытия зависит от качества древесины, структуры, конструкции сооружения, качества сборки и уровня воздействия окружающей среды. Поэтому ожидаемый срок службы может быть короче или длиннее указанного. Наилучшая долговечность достигается двумя покрытиями.

При использовании очень ярких оттенков могут появиться незначительные выгорания. Покрытие не блокирует появление трещин и прохождение через пленку водорастворимых красителей.

Технические данные

Тип:	Водная алкидная пропитка для древесины
Плотность:	1,02 кг/л
Степень блеска:	Полуматовая
Сухой остаток:	Массовых %: 12; объемных %: 10
Расход:	Строганая древесина 15-20 м ² /л за 1 слой Пиленая древесина 8-10 м ² /л за 1 слой
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 4 часа Готовый к окрашиванию: 12 часов Полное отверждение: Несколько дней
Разбавление:	Не разбавлять
Очистка инструментов и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

Ключ: FL 03 WT

Февраль 2019

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.