

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast 696 / Флюгер Сандпласт 696

Flügger Sandplast 696 готовая к применению, традиционная мелкозернистая легкая шпаклевка. Идеальная комбинация уникального связующего на основе ЭВА и мелкозернистого вулканического пепла, делают Flügger Sandplast 696 лучшим решением для сплошного финишного шпаклевания. Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебедя.



- Готовая мелкозернистая шпаклевка с качественным заполнением
- Минимальная усадка, высокая адгезия
- Долгое открытое время, следовательно, надежность в работе
- Прочность на изгиб 320 Нм
- Для системы монтажа гипсокартона согласно EN 13963

Евро маркировка для шпаклевания швов гипсокартона

CE	Заполнение швов в гипсокартоне 07 DoP 101 Тип 3A EN 13963:2014 Реакция на огонь: B Предел прочности при изгибе: > 320 Н. Вредные вещества: нет данных
-----------	--

Евро маркировка для сплошного шпаклевания

CE	Интерьерная шпаклевка на основе органического связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009 Реакция на огонь: F Адгезия: > 0,3 МПа Вредные вещества: нет данных
-----------	---

Область применения

Применяется в сухих помещениях для заполнения швов гипсокартонных плит с любым типом края. Используется вместе с бумажной перфорированной кромкой для швов гипсокартона.

Также подходит для сплошного финишного шпаклевания различных видов строительных плит, листов, штукатурки, бетона, газотетона и стартовой штукатурки, в местах, где требуется гладкая поверхность. Также подходит для нанесения машинным способом. В этом случае, рекомендуется тщательно перемешать шпаклевку дрелью и добавить необходимое количество воды для получения требуемой консистенции.

Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast 696 / Флюгер Сандпласт 696

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Загрунтуйте соответствующей грунтовкой до шпаклевания и перед последующей обработкой. Нанесение производится широким шпателем. Штыки гипсокартона заполняются следующим образом:

- 1) Нанесите достаточное количество шпаклевки в место стыковки плит.
- 2) Бумажная кромка укладывается в шов и плотно прижимается шпателем и вдавливается во влажную шпаклевку.
- 3) Сразу же следует очень тщательно и сильно прижать ленту, так чтобы по обеим сторонам от нее выдавился тонкий слой шпаклевки. Имейте ввиду что последующие операции следует выполнять только после полного высыхания шпаклевки обычно через 24 часа.
- 4) Отверстия от шурупов заполняются во вторую очередь.
- 5) После полного высыхания поверхности шва и отверстий от шурупов наносится еще один слой шпаклевки. При необходимости можно зашпаклевать всю поверхность. После полного высыхания поверхности можно производить дальнейшую обработку.

ВНИМАНИЕ! Гипсокартонные плиты должны монтироваться в соответствии с инструкциями и стандартами производителя гипсокартона.

Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли. Декларация производительности DoP доступна по адресу <http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FluggerSandplastEN.pdf>

Технические данные

Тип:	Мелко-зернистая шпаклевка
Цвет:	Светло-бежевый
Плотность:	1,25 кг/литр
Сухой остаток:	Объемн. %: 57
Расход:	0,5-3 м ² /л
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 2 часа
	Следующий слой: 24 часа
	Полное отверждение: Несколько дней
Суммарная эмиссия:	< 67 мкг/м ³ ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Адгезия к бетону:	0,72 МПа или 7,2 кр/см ²
Толщина слоя:	Макс. 2 мм
Размер частиц:	Средн. 0,08 мм
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SANDPL 696

Январь 2018, заменяет Май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.