

# Flügger

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Facade Armering (Reinforcement) / Флюгер Фасад Армеринг (Реинфорсмент)

Flügger Facade Armering, очень густая структурная грунтовочная краска, заполняющая небольшие трещины. Сглаживает небольшие неровности основания. Образует однородную структурную поверхность.

- Заполняет и закрывает трещины
- Образует поверхность с внешним видом как у штукатурки
- Скрывает структурные неровности основания



### Область применения

Применяется на поверхностях внутри и снаружи помещений. Заполняет и укрепляет небольшие стабильные трещины, образовавшиеся в результате усадки строительных материалов или усадки строений.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Зашпаклюйте или заштукатурьте большие трещины перед этой обработкой.

Произведите очистку фасадных поверхностей с использованием Flügger Facade Clean, а поверхности в интерьере с использованием Fluren 37 Basic Cleaner.

Удалите обрастания и следы плесени на фасаде с использованием Flügger Facade Anti-green.

Загрунтуйте слабые мелящие или сильно впитывающие основания, используя Flügger Facade Primer.

Нанесение производите малярной кистью или валиком.

После высыхания выполните финишную окраску поверхности, например, фасадной краской (Flügger Facade Universal, Flügger 05 Wood Tex Acryl 30, Flügger Facade Zero или Flügger Facade Beton).

Не используйте в качестве финишной краски Flügger Facade Impredur, так как это может вызвать опасность растрескивания.

### Очистка и обслуживание

Тщательно осмотрите фасад. Удалите обрастания с использованием Flügger Facade Anti-green, При необходимости, произведите обновляющее окрашивание.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Facade Armering (Reinforcement) / Флюгер Фасад Армеринг (Реинфорсмент)

---

### Полезные советы

Повторите обработку, если трещины не были перекрыты после первого слоя. Заполняющие и укрепляющие свойства усиливаются при нанесении покрытия более толстым слоем.

---

### Технические данные

Тип:	Акриловая грунтовочная краска, усиленная микрофиброй
Плотность:	1,43 кг/л
Степень блеска:	3, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 67                      объемн. %: 52
Расход:	около 2-6 м <sup>2</sup> /л в зависимости от основания и метода нанесения
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:                      2 часа Интервал перекрашивания:        8 часа Полное отверждение:                несколько дней
Прочность пленки:	Паропроницаемость: Sd = 0,3 м, что соответствует 2 классу, согласно EN 7783-2
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

---

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FACADE ARM

Май 2012, заменяет Июль 2011

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.