

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Facade Beton / Флюгер Фасад Бетон



Flügger Facade Beton высоко прочная, эластичная и особо цветостойкая фасадная краска на основе 100% акрилового связующего. Краска образует водо- и атмосферостойкую поверхность с минимальным грязепоглощением.

В основания, окрашенные Flügger Facade Beton, не проникает углекислый газ из воздуха. Таким образом, ингибируется процесс карбонизации, предотвращая износ бетонных оснований. Кроме того, повышается коррозионная защита металлической арматуры (высокая устойчивость к проникновению хлоридов).

В то же время, поверхность диффузионно открыта для выхода водяного пара из основания.

Высокая устойчивость к образованию плесени на поверхности.

Выдерживает очистку под высоким давлением: макс. 80 атм, мин. 30 см от основания, при температуре воды 30°C.

ВНИМАНИЕ! Укрывистость насыщенных оттенков указана в каталоге цветов.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, имеющих скандинавскую строительную эко маркировку), в качестве продукта, который разрешено использовать в зданиях и имеет маркировку Скандинавского Лебедя.



Flügger A/S Islevdalvej 151, DC-2610, Tlf. 70 15 15 05. www.flugger.com

09 EN 1504-2. Средство для защиты поверхности.

Паропроницаемость: класс 1 Sd < 5 м.

Скорость проникновения воды: W < 0,1 кг/м² ч^{0,5}.

Адгезионная прочность: ≥ 0,8 МПа. Проницаемость CO₂ : Sd > 50 м.

- Прочная и эластичная
- Атмосферостойкая и грязеотталкивающая
- Защищает арматуру от коррозии

Область применения

Для наружного применения в качестве защиты бетона на фасадах и оснований из бетона, каменной кладки, цементной штукатурки и т.п.

Технический Паспорт Продукта Flügger Facade Beton / Флюгер Фасад Бетон

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Поверхность при необходимости следует очистить с использованием Flügger Facade Clean или Flügger Facade Anti-green.

Слегка мелящие, впитывающие основания и зашпаклеванные участки следует загрунтовать Flügger Facade Primer.

Укрепите небольшие трещины, используя Flügger Facade Armering.

Удалите мусор из отверстий и зашпаклюйте их Repafiller Exterior.

Нанесение производится плоской стеновой кистью, валиком или краскораспылителем.

Очистка и уход

Тщательно осмотрите фасад. Удалите плесень и водоросли с применением Flügger Facade Anti-green. При необходимости произведите ремонтное подкрашивание.

Технические данные

Тип:	Краска на основе 100% акриловой дисперсии
Плотность:	1,32 кг/литр
Степень блеска:	5, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 57 объемн. %: 42
Расход:	8-10 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час
	Интервал перекрашивания: 6 часов
	Полное отверждение: Несколько дней
Прочность пленки:	Паропроницаемость: согласно EN 1504-2 CE Класс 1
	Пожалуйста, обратитесь к этикетке CE, согласно EN 7783-2: Класс 2, Sd=0,19 m
Устойчивость к хлоридам:	соответствует слою бетона 2см
Моющая способность:	согласно EN 13300: Класс 1
Адгезия к бетону:	согласно EN 1542: >= 0,8 МПа
Разбавление:	Водой, обычно разбавление не требуется
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FACADE BET

Январь 2018, заменяет Апрель 2011

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.