

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Facade Zero / Флюгер Фасад Зеро

Flügger Facade Zero особо эластичная и стойкая к погодным условиям акриловая краска. Создает «мостик» перекрывая небольшие щели и трещины до 1 мм в основании. Может применяться при более низких температурах, чем другие фасадные краски, практически при 0 °С.

Подложка остается диффузионно-открытой, что позволяет водяному пару беспрепятственно выходить наружу.

Краска образует покрытие с минимальной склонностью к загрязнению. Препятствует образованию плесени на поверхности.



	Flügger A/S Islevdalvej 151, DC-2610, Tlf. 70 15 15 05. www.flugger.com
	09 EN 1504-2. Средство для защиты поверхности.
	Паропроницаемость: класс 1 Sd < 5 м.
	Скорость проникновения воды: W < 0,1 кг/м ² ч ^{0,5} .

Адгезионная прочность: ≥ 0,8 МПа. Проницаемость CO₂ : Sd > 50 м.

- Может применяться при низких температурах
- Эластичная и диффузионно-открытая
- Атмосферостойкая и грязеотталкивающая пленка

Область применения

Для наружного применения на минеральных поверхностях. В том числе для окрашивания фасадов и стен из бетона, штукатурки, пористого бетона, кирпича и ранее окрашенных поверхностей.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Температура основания должна быть выше 0 °С.

Поверхность при необходимости следует очистить с использованием Flügger Facade Clean или Flügger Facade Anti-green. Пленка выдерживает очистку под высоким давлением: макс. 80 атм, мин. 30 см от поверхности, температура воды макс. 30 °С.

Загрунтуйте рыхлые мелящие и сильно впитывающие основания с использованием Flügger Facade Primer.

Нанесение производится кистью, валиком или краскораспылителем.

Очистка и уход

Тщательно осмотрите фасад. Удалите плесень и водоросли с применением Flügger Facade Anti-green. При необходимости произведите ремонтное подкрашивание.

Технический Паспорт Продукта Flügger Facade Zero / Флюгер Фасад Зеро

Технические данные

Тип:	Эластичная фасадная акриловая краска
Плотность:	1,4 кг/литр
Степень блеска:	5, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 60 объемн. %: 45
Расход:	8-10 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 0°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 6 часов Интервал перекрашивания может увеличиться при низкой температуре и/или повышенном атмосферном давлении
Прочность пленки:	Полное отверждение: Несколько недель Паропроницаемость: согласно EN 1504-2 Класс 1 Sd < 5 м согласно EN 7783-2: Класс 1 Sd = 0,1 м
Моющая способность:	Скорость проникновения воды в жидкой фазе: W < 0,1 кг/м ² ч ^{0,5}
Адгезия к бетону:	согласно EN 13300: Класс 1
Разбавление:	согласно EN 1542: >= 0,8 МПа
Очистка инструмента и т.п.:	Водой, обычно разбавление не требуется
Хранение:	Водой с мылом В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FACADE ZE

Сентябрь 2017, заменяет Апрель 2013

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.