

Flügger

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Interior High Finish 5, 50, 90 / Флюгер Интериор Хай Финиш 5, 50, 90

Описание продукта

Акриловая эмаль образующая твердую, очень прочную и легко моющуюся финишную поверхность.

Не перекрывает пятна от водных красителей, пятен от воды, или никотина. Цвет тонированной эмали может отличаться от требуемого на первом слое. Эмаль доступна в трех степенях блеска, матовая (5 ед.), полуглянцевая, (50 ед.) и особо глянцевая (90 ед.) Interior High Finish 5, 50,90 имеют Европейскую экологическую маркировку (European ECO label).

- Исключительно красивое матовое, полу-глянцевое или особоглянцевое покрытие
- Очень твердое и прочное
- Поверхность легко моется и чистится

Области применения

Применяется внутри помещений для окрашивания столярных изделий, где требуется твердое прочное покрытие с прекрасным блеском, таких как дверцы шкафов, подоконники, панели, мебель и защищенные от коррозии металлы. Также подходит для окрашивания внутренней части оконных рам.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Удалите старую отслаивающуюся краску.

Очистите поверхность с использованием Fluren 37, Basic Cleaner, перед нанесением первого слоя. Загрунтуйте новую или обнаженную древесину, используя Flügger Interior Wood Primer. Зашкурьте твердую и глянцевую поверхность, после чего обработайте ее, используя Flügger Interior Fix Primer.

Загрунтуйте железо или другие металлы, используя соответствующие антикоррозионные грунтовочные краски.

Наносите кистью, валиком, краскораспылителем или окрасочной шкуркой. Наилучший результат достигается при нанесении 2 слоев. Для нанесения краскораспылителем эмаль не следует разбавлять.



EU Ecolabel :
SE/044/002

Технический Паспорт Продукта Flügger Interior High Finish 5, 50, 90 / Флюгер Интериор Хай Финиш 5, 50, 90

Очистка и уход

Очистку производите мыльной водой или с использованием Fluren 32 Universal Cleaner, при необходимости. Мелкий ремонт сколов и царапин должен производиться той же краской, которая использовалась при первоначальной окраске.

Полезные советы.

Наносите эмаль аккуратно, давая готовому изделию полностью высохнуть для предотвращения появления возможных повреждений финишного слоя.

Примечание! При окрашивании неровной поверхности или грубой древесины, со временем участки необработанной древесины станут видимыми. Это связано с тем фактом, что древесина меняет свою геометрию во время зимы, когда атмосферная влажность низкая.

Технические данные – для белой краски

Тип:	Акриловая эмаль на водной основе	
Плотность:	1,3 кг/литр	
Степень блеска:	5, матовая; 50, полу-глянцевая; 90, особоглянцевая.	
Сухой остаток:	Матовая: Массовых %: около 55	Объемных %: около 39
	Полу-глянцевая: Массовых %: около 48	Объемных %: около 38
	Особоглянцевая: Массовых %: около 49	Объемных %: около 38
Расход:	8-12 м ² /литра	
Температура применения:	Мин. +5 °С	
Высыхание (20 °С, 60 % отн. вл.):	Сухой на отлип:	около 1 часа
	Интервал перекрашивания (базы Vit):	около 4 часов.
	Интервал перекрашивания (базы 3):	около 12 часов.
	При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается	
	Полное отверждение:	Несколько дней
Суммарная эмиссия:	См. EN16000-9:2006: < 18 мкг/м ² *ч после 28 дней	
Разбавление:	Водой. При распылении не разбавлять.	
Очистка инструментов:	Водой с мылом	
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре.	

Key: INT HI 5, 50, 90

Сентябрь 2016, заменяет Ноябрь 2012

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.