

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LF / Флюгер Сандпласт ЛФ

Описание продукта

Flügger Sandplast LF готовая к применению, легкая, белая, универсальная финишная шпатлевка, с самым мелким наполнителем.

Легко шлифуется. Сочетание различных наполнителей с регулируемым по фракциям размером частиц, придают данной шпаклевке отличные заполняющие свойства, и обеспечивают легкое удобное шлифование.

Flügger Sandplast LF особенно хорошо применима при подготовке поверхностей непосредственно под покраску, без промежуточной дополнительной обработки.



- Готовая к применению легкая, мелкозернистая универсальная шпатлевка
- Изысканная гладкая поверхность, с высокими прочностными характеристиками
- Минимальная усадка, высокая адгезия, легкая шлифовка
- Белый цвет позволяет легко окрашивать ее финишными красками

Евро маркировка для сплошного шпаклевания



Интерьерная шпаклевка на основе органического связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009

Реакция на огонь: F

Адгезия: > 0,3 МПа

Вредные вещества: нет данных

Область применения

Шпаклевка Flügger Sandplast LF предназначена для сплошного шпаклевания стен и потолков из бетона, легкого бетона, гипсокартона, стеклохолста, флизелина, ранее окрашенных поверхностей, внутри помещений.

Может использоваться для заполнения стыков обоев, а также в качестве ремонтной шпаклевки.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим, прочным, предназначенным под покраску.

Нанесение производится широким шпателем.

Шлифование следует производить после полного высыхания шпатлевки.

Технический Паспорт Продукта Flügger Sandplast LF / Флюгер Сандпласт ЛФ

Перед последующей обработкой загрунтуйте поверхность используя Flügger Sealer.

Перед покраской в качестве грунтовки можно использовать Flügger Combi Primer.

ВНИМАНИЕ! Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли.

Декларация производительности DoP доступна по адресу

<http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FluggerSandplastEN.pdf>

Технические данные

Тип:	Легкая, мелко-зернистая финишная шпаклевка
Цвет:	Белый
Плотность:	1,2 кг/литр
Сухой остаток:	Массов. %: 63
Расход:	0,8-3 м ² /л
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 2-4 часа
	Следующий слой: 24 часа
	Полное отверждение: Несколько дней
Адгезия к бетону:	0,75 МПа
Толщина слоя:	Макс. 3 мм
Размер частиц:	Средн. 0,08 мм
Разбавление:	Водой, обычно разбавление не требуется
Очистка инструмента и т.п.:	Водой
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: SANDPL LF

Февраль 2017, заменяет Декабрь 2015

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: ragozin@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.