

# Flügger

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sealer Non-drip / Флюгер Силер Нон-дрип

### Описание продукта

Flügger Sealer Non-drip эмульсионная грунтовка на основе акрилового связующего с эффектом «без капель».

Flügger Sealer Non-drip создана на основе микро-дисперсного связующего, обладающего уникальной проникающей способностью.

Продукт имеет голубоватый оттенок, после высыхания становится прозрачным.

Flügger Sealer Non-drip, устойчива к щелочам и обеспечивает эффективное заполнение и упрочнение слегка мелящих и сильно впитывающих оснований.

Flügger Sealer Non-drip удостоена знака европейской экомаркировки.

- Акриловая грунтовка с эффектом «без капель»
- Микро-дисперсная – глубоко проникающая
- Эффективно укрепляет основание



EU Ecolabel :  
SE/044/002

### Область применения

Используется внутри помещений для грунтования строительных поверхностей из гипсокартона, легкого бетона, известково-песчаного кирпича, плитки, цементно-фибровой плиты, штукатурки, бетона, а также шпаклевки.

### Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и пригодным к покраске.

Очистите сильно мелящие основания. Нанесите грунт равномерным слоем с помощью большой кисти или валиком. Поверхность не должна выглядеть глянцевой после нанесения!

Обычно используется в неразбавленном виде, но может быть разбавлена в соотношении 1:1 с водой, при обработке перед поклейкой обоев на слабо впитывающие основания, например, по новой штукатурке. При необходимости, может быть нанесена с помощью садового распылителя.

## Технический Паспорт Продукта Flügger Sealer Non-drip / Флюгер Силер Нон-дрип

### Полезные советы

На поверхностях с которых планируется удалить старые обои и поклеить новые, использование грунтовки может привести к перегрунтованию. Вместо Flügger Sealer Non-drip используйте Flügger Combi Primer, в случае перегрунтования повышается время сушки, а также, существует риск слабой адгезии последующего слоя.

### Технические данные

Тип:	Микро-дисперсная акриловая грунтовка
Плотность:	1,03 кг/л
Сухой остаток:	Массов. %: 13                      объемн. %: 11
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от основания и типа нанесения
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:                      1 час Интервал перекрашивания:        1 час Интервал для поклейки обоев:    3 часа
Суммарная эмиссия:	< 10 мкг/м <sup>2</sup> ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разбавление:	Водой
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном защищенном от мороза месте в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FORANK DR

Январь 2018, заменяет Сентябрь 2016

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте [www.flugger.ua](http://www.flugger.ua)

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: [info@flugger.ua](mailto:info@flugger.ua) телефон: +38 050 337 67 00.