

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 20 H2O / Флюггер Дексо 20 H2O

Описание продукта

Flügger Dekso 20, прочная, полуматовая, 100% акриловая краска с отличной кроющей способностью.

Она сочетает в себе функциональность и эстетику с бескомпромиссным качеством поверхностей, подвергающихся воздействию влаги, частому загрязнению и износу в процессе эксплуатации.

Красивая полуматовая поверхность с превосходной устойчивостью к мытью.

Выдерживает очистку, в том числе очистку пятен неабразивным очистителем < pH9, водой, щеткой, тканью и очистку под высоким давлением(макс.80 бар, мин.30см от основания, темп. воды макс.30С).

Насыщенные, особенно темные оттенки , более нежные , чем светлые , на износ и на ощупь. Может произойти меление от насыщенных оттенков из-за избыточного количества пигмента.

Flügger Dekso 20 удостоена знака европейской и скандинавской эко маркировки



- **Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью**
- **Влагостойкость**
- **Прекрасный полуматовый внешний вид**

Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует полуматовое, износостойкое покрытие,

Особенно хорошо подходит для применения в общественных учреждениях, офисах, поликлиниках, больницах, пром. зданиях, подъездах. Рекомендуется в жилых помещениях, кухнях, ваннах и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике.

Не подходит для поверхностей к которым предъявляются требования водонепроницаемости и паропроницаемости для влажных помещений

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner. Водорастворимые пятна, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49 и обрабатываются Stop Primer. Твердые гладкие поверхности необходимо отшлифовать до матового цвета и при необходимости загрунтовать грунтовкой Fix Primer.

Пористые основания необходимо загрунтовать фиксирующими грунтовками.

Перед нанесением краски , необходимо прогрунтовать поверхность Combi Grund или Special Grund.

Такую подготовку поверхности перед покраской рекомендуется для сухих помещений и не применяется для поверхностей , требующих защиты от влаги и паров влажных помещений.

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Технический Паспорт Продукта Flügger Dekso 20 H2O / Флюггер Дексо 20 H2O

Полезные советы

Удалите как можно больше краски с инструментов перед мытьем в воде. Не сливайте остатки жидкой краски в канализацию. Сведите к минимуму отходы краски, заранее рассчитав, сколько ее нужно использовать. Храните излишки краски правильно, чтобы остатки можно было использовать, тем самым сводя к минимуму воздействие на окружающую среду.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,28 кг/л
Степень блеска:	20, полуматовая
Сухой остаток:	Массов. %: 53 объемн. %: 39
Расход:	10 м ² /л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час
	Интервал перекрашивания: 4 часа
	Полное отверждение: несколько дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Суммарная эмиссия:	< 10 г/м ² ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2011, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разбавление:	Не разбавлять
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: DEKSO 20

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
 Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
 Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.