

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический Паспорт Продукта Flügger Interior Fix Primer/ Флюгер Интериор Фикс Праймер

Описание продукта

Flügger Interior Fix Primer, акриловый грунт на водной основе с высокой адгезионной способностью, обеспечивающий оптимальную адгезию к твердым, гладким поверхностям.

Flügger Interior Fix Primer зарегистрирован в базе данных **Nordic Ecolabelling Building Products** для продуктов, которые можно использовать в зданиях с надписью (Swan)



- Оптимальная адгезия на твердых, гладких поверхностях
 - Гарантирует хорошую адгезию с любыми финишными покрытиями
- Используется для внутренних и наружных работ
-

Область применения

Для внутреннего и наружного применения на прочных и гладких поверхностях, таких как керамическая плитка, твердые ПВХ, стекло, ламинат и предварительно лакированные поверхности (например, фасады шкафчиков на кухне).

Подходит для поверхностей, подверженных воздействию воды.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Удалите остатки известии и мыла с помощью средств для удаления извести Fluren 33, а затем промойте водой.

Очистка основания перед покраской выполняется с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner.

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Завершающая обработка возможна краской на водной основе или на основе растворителя

Технический Паспорт Продукта Flügger Interior Fix Primer / Интериор Фикс Праймер

Полезные советы

Обязательно необходимо сделать тестовый образец! Обработайте небольшую область рассматриваемого субстрата грунтовкой и краской и оцените адгезию до начала фактической обработки.

Риск плохой адгезии, если поверхность не полностью чистая и содержит остатки мыла и извести.

Обратите внимание, что полная адгезия наступает через несколько дней.

Технические данные

Тип:	акриловая грунтовочная краска	
Плотность:	1,48 кг/л	
Степень блеска:	матовая	
Сухой остаток:	Массов. %: 61 объемн. %: 42	
Расход:	8 м ² /л при однослойном нанесении	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10С. Макс. атмосферная влажность 80%	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	2 часа
	Интервал перекрашивания:	12 часов
	Полное отверждение:	несколько дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300	
Разбавление:	Водой ,обычно не разбавляется	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: INT FIX

январь 2018 заменяет ноябрь 2010

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.

Контакт: info@flugger.ua телефон:050 337 67 00